

مقایسه تست کشش ورق PVC با DOP جامد و مایع

نمونه	استحکام کششی (Mpa)	کرنش در شکست	مدول (Mpa)
ورق PVC با DOP مایع	۱۲,۲۰۵	۳۰۸,۵	۸,۴۶۶
ورق PVC با DOP جامد	۱۲,۴۸۸	۲۳۴,۶	۱۰,۸۶۵